

长郡·浏阳实验学校悬浮地板采购

报价响应文件

(一) 报价清单

采购单位：长郡浏阳实验学校

报价单位：湖南体盟健身服务有限公司

序号	名称	数量	单价	小计	品牌	规格	参数
1	悬浮地板	2140 m²	154.00	329560.00	杰帝奇	30.48×30.48cm, 厚度≥1.3cm	1、产品为软塑拼装运动地板，材质为热塑性合成橡胶，不添加任何增塑剂，不添加任何溶剂类油脂（橄榄油、环烷油、石蜡油等），不出油、不翘边、不膨胀、不塌陷、不变形，抗静电性能优异，有效减少灰尘吸附，耐污性好，易清理。防水耐湿，绿色环保，运动性能更佳。 2、结构：板体柔软、平整，面层由多个 16 宫格小正方形组成，经哑光磨砂处理，有效增强地板表面耐磨与防滑效果，十字镂空设计，有利于排水，底部 256 个弹性加粗管柱支撑，井字连接，超强稳定，侧边由 8 个弓形卡扣和 1 个定位卡扣组合而成，使板体衔接牢固，不位移、不脱扣。 产品参数： 1、地板规格为：30.48×30.48cm，厚度≥1.3cm 2. 球反弹率：≥90% 3. 撕裂强度：≥5kN/m 4. 拉断伸长率：≥90% 5. 老化 336h 后垂直变形：≤3mm 6. 老化 336h 后拉伸强度：≥0.7MPa 7. 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg

						8. 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）$\leq 0.2\text{g/kg}$ 9. 氙灯老化时长不低于 5000h 后，尺寸变化率：纵向：$\leq 0.1\%$，横向：$\leq 0.2\%$ 10. ★中性盐雾试验不低于 6500h 后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度$\geq 0.4\text{MPa}$；断裂伸长率$\geq 40\%$，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 11. ★循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）总时长不低于 2000h 后，检测周期不低于老化时长，外观：无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 12. ★经过 10000h 的臭氧老化，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 测试标准≥ 70 Shore A，有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图 13. ★老化不低于 1080 天后，检测周期不低于老化时长，球反弹符合 GB/T14833-2020 标准$\geq 90\%$，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图 以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理。投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。
--	--	--	--	--	--	---



（二）满足商务要求需提供的响应文件

1、中性盐雾试验不低于 6500h 后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ ；断裂伸长率 $\geq 40\%$ ，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES



中科检测是中国科学院旗下独立的第三方检测品牌，前身是成立于1958年的中国科学院广州化学研究所分析测试中心，由中科院广州化学有限公司全资成立，总部设立在广州，是一家集检验检测、技术服务、咨询、培训为一体的综合性第三方机构。旗下设有嘉兴中科检测技术服务有限公司、重庆中科检测技术服务有限公司、湛江中科检测技术服务有限公司、东莞中科检测技术服务有限公司四大分公司及全国省市20多个办事处和工作站。

中科检测通过了检验检测机构资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS）、农产品质量安全检测机构（CATL）、ISO 9001质量管理体系、IOS 14001环境管理体系及OHSAS 18001职业健康安全管理体系等认证。

中科检测拥有10000余平方米专业检测实验室，配备各领域检测专用高精进口仪器万余台/套，检测实验区建设有危化品实验室、工业消费品实验室、生态环境实验室、可靠性试验实验室、食品安全实验室、健康产品实验室等。

基于完善的检测设施和服务网络，服务全球客户，其中世界五百强客户近百家。服务领域包括危险废弃物鉴别、生态环境监测、工业消费品检测及认证、环境可靠性试验、食品农产品检测、健康产品检测（公共卫生、消毒产品、化妆品、卫生用品、空气净化器和涉水产品）、药物一致性评价及杂质分析等领域。中科检测凭借完善的资质能力、深厚的技术能力、优质的服务保障、权威的公信力和便捷的全国化服务网络，为全球各产业提供一站式整体技术解决方案。

公司资质





201819000873

正本

检测报告

客户: 河北杰帝奇体育用品有限公司
地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 145 号西美五洲大厦 1503 室

以下测试样品由申请人提供及确认:

样品名称: 运动地板
检验类别: 委托送检
样品编号: A200522-13
样品数量: 1组
批号/商标/型号: /
到样日期: 2020/05/22
检测周期: 2020/05/22-2021/04/17
检测方法: 请参见下页
检测结果: 请参见下页
备注:

编辑: 刘阳

审核: 李振玉

批准: Jun

盖章: 检验检测专用章

1、检测步骤:

1.1 中性盐雾(NSS)

盐雾类型: 中性盐雾试验(NSS);

盐液浓度: (50±5)g/L (NaCl 溶液);

试验箱温度: (35±2) °C;

盐溶液 pH 值: 温度为(25±2) °C时为 6.5~7.2;

盐雾沉降 pH 值: 温度为(25±2) °C时为 6.5~7.2;

盐雾沉降率: 每 80 cm² 面积上为(1~2)mL/h;

样品摆放: 与垂直方向成 15°~25°;

试验时间: 6500h.

1.2 拉伸性能及邵氏硬度

2、检测结果:

检测项目		检测方法	单位	检测结果
拉伸性能 (6500h 老化后)	拉伸强度	GB/T 1040.2-2006	MPa	14.4
	断裂伸长率		%	63
邵氏硬度 (6500h 老化后)		GB/T 2411-2008	Shore A	75

备注: 拉伸速度: 100mm/min.

***** 报告结束 *****

项目编号: 328201903010074042



声 明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责，不适用于测试样品以外的相同批次、相同规格或相同品牌的产品，也不适用于证明与制作、加工或生产测试样品相关的方法、流程或工艺的正确性、合理性。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准，在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。

仅限长期
项目编号





当前位置 [首页](#) [检验检测报告编号查询](#)

查询条件

报告编号: KK210417-01

检测机构名称: 请输入检测机构名称

[查询](#)

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发布日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	中科检测技术服务(广州)股份有限公司	KK210417-01	2021-04-17	中科检测技术服务(广州)股份有限公司	2021-07-28



2、循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）总时长不低于 2000h 后，检测周期不低于老化时长，外观：无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1135

No. GL25020098



检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称: 运动地板
NAME OF SAMPLE

委 托 单 位: 河北杰帝奇体育用品有限公司
CLIENT

检 测 类 别: 委托检测
CLASSIFICATION OF TEST



化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry



注 意 事 项

1. 检测报告未加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
2. 复制检测报告未重新加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
3. 检测报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 检测报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 送检委托检测结果，仅对所送样品有效。送样委托检测的样品及相关信息均由委托方提供，本中心不对其真实性及完整性负责。
7. 无CMA标识报告中的数据 and 结果，以及有CMA标识报告，报告中标明不在本中心资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

NOTES

1. The test report is invalid without the stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
2. The copy of the test report is invalid without the remarked stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
3. The test report without the signatures of operator, supervisor and manager is invalid.
4. The modified report is invalid.
5. When there is disagreement to the test report, the test unit should be informed within 15 days since the report is received by the client. Overdue information will not be accepted.
6. The conclusion of the commissioned test is valid only for the provided sample. The sample commissioned for testing and its related information are provided by the client, and the center is not responsible for its authenticity and integrity.
7. The data and results in the reports without CMA identification, as well as the data and results are not in the scope of the center's qualification in the reports with CMA identification, are not socially proven. Only for the internal use of the client.

地 址：广州市天河区棠下车陂西路396号 广州合成材料研究院有限公司内

Add: Guangzhou Research Institute of Synthetic Material Limited Company, No.396
chebei Road west ,Tangxia Tianhe Guangzhou China

电 话 (Tel) : (020)82579232、32377636、32373323

申诉电话 (Complaint Tel.) (020)32373200

邮 编 (Post No) : 510665

网址: www.gzlaohuasuo.com

报告真伪查询：二维码查询，手机扫描本报告封面二维码，核对真伪。如需查询完整报告内容，请联系本实验室，查询电话 020-32373900



240014340120

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L113!

Material Ageing of Chemical Industry

检测报告 Test Report

No. GL25020098

共 3 页 第 1 页

样品名称 Name of Sample	运动地板	样品编号 Sample Number	G24070250-1
委托单位 Client	河北杰帝奇体育用品有限公司	检测类别 Classification of Test	委托检测
生产单位 Manufacturing	—	生产批号 Batch Number	—
送样日期 Sampling Date	2024年8月21日	生产日期 Production Date	—
样品等级 Sample Grade	—	型号/商标 Type/Trademark	—/杰帝奇
样品数量 Sample Numbers	1 组	合同编号 Contract Number	G24070250
检测项目 Test Item	见检测项目及结果页	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	固体
检测依据 Test Method	GB/T 15905-1995, GB/T 2423.22-2012, GB/T 16422.2-2022, GB/T 1542-2008, GB/T 250-2008, GB 36246-2018, GB/T 531.1-2008		
检测结论 Result	检测结果详见下页。 (检测报告专用章) 签发日期: 2025年2月14日 检验检测专用章		
备注 Remark	—		

批准:
Approved by

许军云

审核:
Inspected by

袁杰

主检:
Tested by

赖马

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

检测项目及结果Test Items and Results

No. GL25020098

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目		检验依据	检测指标	检测结果	本项结论
1	(湿热+冻融+氙灯+雨水浸泡)循环老化 2000h	外观	GB/T 15905-1995 GB/T 2423.22-2012 GB/T 16422.2-2022 GB/T 11547-2008	无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污渍、无粉化、无明显色差	无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污渍、无粉化、无明显色差	符合
		灰卡等级, 级	GB/T 250-2008	$\geq 4-5$	4-5	符合
		尺寸变化率, %	GB 36246-2018	≤ 0.4	0.1	符合
		抗滑值, BPN	GB/T 534.1-2008	100-110	103	符合
		硬度, Shore A		80-90	85	符合

仅限长郡·浏阳实验学校 62025052331920190319
项目编号: 62025052331920190319

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

No. GL25020098

共 3 页 第 3 页

委托方地址 Client Address	河北省石家庄市裕华区槐安东路145号西美五洲大厦2008室
试样制备及说明 Preparation of Sample and Explanation	样品由委托方制备
主要试验设备(或仪器) Main Testing and Measuring Instruments	数显卡尺(L0169), HPE H型硬度计(L0140), BM-III型摆杆摩擦系数测定仪(L0157), BPH-1000D可编程恒温恒湿试验箱(L3081), Q-Sun Xe-3HBSE 氙灯人工耐候试验机(L3122)
试验环境及状态 Test Environment and Condition	环境温度: $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: $(50 \pm 10)\%$
试验结果不确定度 Uncertainty of Testing Results	
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	
备注 Remark	老化条件: 1. 湿热 70°C , 93%RH, 336h; 2. 冻融 $-40^{\circ}\text{C} \times 20\text{h}$, $20^{\circ}\text{C} \times 2\text{h}$, 升降温速度为 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 336h; 3. 氙灯老化按GB/T 16422.2-2022循环1进行48h; 4. 耐雨水按GB/T 11547-2008进行280h。以上为一个循环, 共循环两次, 合计2000h。

*****结束*****



国家市场监督管理总局

State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台



首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政府采购

当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号: GL25020098

检测机构名称

请输入检测机构名称

查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号

检测机构名称

报告编号

报告发放日期

上传机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)

上报日期

1	化学工业合成材料老化质量监督检验中心 (广东省质量监督涂料产品/化学试剂检验站)	GL25020098	2025-02-14	化学工业合成材料老化质量监督检验中心 (广东省质量监督涂料产品/化学试剂检验站)	2025-02-21
---	--	------------	------------	--	------------



3、经过 10000h 的臭氧老化,检测周期不低于老化时长,邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 测试标准 ≥ 70 Shore A, 有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图



MA
BRC-MRA
CNAS
TESTING
CNAS LABORATORY



检测报告

校验码: 163830

报告编号: C202109158785-27

委托单位: 河北杰帝奇体育用品有限公司
单位地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 145 号西美五洲大厦 2008 室

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

名称: 软塑拼装运动地板

样品状态: 正常

接收日期: 2021-09-22

检测周期: 2021-09-22 - 2022-11-30

检测要求: 见后续页。

检测结果: 见后续页。



扫一扫 验真伪

本报告仅对来样负责, 报告无检测单位检验检测专用章无效, 报告涂改无效, 部分复印无效, 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出

广州广电计量检测股份有限公司

地址 广东省广州市黄埔区科学城南苑二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 1 页 共 2 页

检测报告

校验码: 163830

报告编号: C202109158785-27

样品描述:

样品编号	样品名称	样品描述
01	软塑拼装运动地板	样品已经过 10000h 的臭氧老化 (按 GB/T 7762-2014 标准, 经 48H 调节后, 按 50pphm, 40℃、50%RH 浓度进行的臭氧老化)。

邵氏硬度

1. 测试标准: GB/T 531.1-2008
2. 硬度样块: 试样从原始样品中截取, 试样为两片叠加。
3. 测试时间: 2022-11-14
4. 测试结果:

试样编号	结果				
	01	02	03	04	05
硬度值 Shore A	83	83	84	82	84
中值	83 Shore A				

报告结束



广州广电计量检测股份有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 2 页 共 2 页



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

国家认监委门户网站 国家认监委门户网站 国家认监委门户网站 国家认监委门户网站 国家认监委门户网站

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

检验检测机构资质认定

查询条件

报告编号 C202109158765-27 检测机构名称 请输入检测机构名称

序号	检测机构名称	报告编号	报告发放日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	广州广电计量检测股份有限公司	C202109158765-27		广州广电计量检测股份有限公司	2023-01-31

仅限长郡·浏阳
项目编号: 6202109158765-27



4、老化不低于 1080 天后，检测周期不低于老化时长，球反弹符合 GB/T14833-2020 标准 $\geq 90\%$ ，有 CMA 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图



中科检测技术服务（广州）股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co., Ltd.

报告编号: KK230925-01


日期: 2023/09/25

页码号: 1/3



201819000873

检测报告



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L7673

客户: 河北杰帝奇体育用品有限公司
地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 145 号西美五洲大厦 2008 室

以下测试样品由申请人提供及确认:

样品名称: 运动地板
检验类别: 委托送检
样品编号: A200720-62
样品数量: 1 箱
批号/商标/型号: 商标: 杰帝奇
到样日期: 2020/07/20
检测周期: 2020/07/20-2023/09/25
检测方法: 请参见下页
检测结果: 请参见下页

编辑: 李丽峰

审核: 刘阳

批准: 周玉中

盖章: 检验检测专用章

地址: 广州市天河区兴科路 368 号

邮箱: atc@gie.ac.cn

电话: 400-119-8299、020-85231290

网址: <http://www.cas-test.org>

1. 检测环境条件:

温度: $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, 湿度: $(50 \pm 5)\% \text{RH}$

2. 检测条件:

老化条件: 自然光老化

试验时间: 36 个月 (1080 天, 25920h)

3. 检测结果:

检测项目	检测方法	单位	检测结果	
冲击吸收	GB 36246-2018	%	0°C	40.1
		%	23°C	44.0
		%	50°C	46.5
垂直变形	GB 36246-2018	mm	0.7	
球反弹率*	GB/T 14833-2020	%	98.5	

***** 报告结束 *****

仅限长郡项目编号:



声明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。
12. *表示该项目不在实验室认可范围内。

仅限长郡项目
项目编号:





当前位置: 首页 > 检验检测报告编号查询

查询条件

报告编号: KK230925-01

检测机构名: 请输入检测机构名称

查询

(报告编号信息由检验检测机构自行上传, 由上传机构对内容真实性负责)

序号	检测机构名称	报告编号	报告发放日期	上报机构名称 (点击机构名称查看资质证书信息)	上报日期
1	中科检测技术服务(广州)股份有限公司	KK230925-01	2023-09-25	中科检测技术服务(广州)股份有限公司	2023-10-24

