



中华人民共和国国家标准

GB/T 23851—2017
代替 GB/T 23851—2009

融 雪 剂

Snow-melting agent

2017-09-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布



手机查询防伪码至12720002315
网站www.cnca.gov.cn
电话4006992915
刮涂层 查真伪

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 23851—2009《道路除冰融雪剂》，与 GB/T 23851—2009 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了标准名称；
- 修改了范围(见第 1 章, 2009 年版的第 1 章)；
- 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- 增加了分类(见第 4 章)；
- 修改了外观(见 5.1, 2009 年版的 3.1)；
- 修改了技术指标名称, 由“溶解速度”修改为“固体溶解速度”(见 5.2, 2009 年版的 3.2)；
- 修改了技术指标名称, 由“融雪化冰能力”修改为“相对融雪化冰能力”(见 5.2, 2009 年版的 3.2)；
- 修改了“碳钢腐蚀率”指标(见 5.2, 2009 年版的 3.2)；
- 删除了“混凝土腐蚀率”指标项目(见 2009 年版的 3.2)；
- 修改了“路面摩擦衰减率”指标(见 5.2, 2009 年版的 3.2)；
- 修改了汞、镉、铬、铅、砷 5 个指标的单位(见 5.2, 2009 年版的 3.2)；
- 增加了“植物种子相对受害率”“固体水分”“水不溶物”和“氯化物”指标项目(见 5.2)；
- 增加了“融雪剂试验溶液”的浓度的规定(见 6.3)；
- 修改了“相对融雪化冰能力”的测定方法(见 6.5, 2009 年版的 4.5)；
- 增加了“汞含量”的测定方法(见 6.11.2)；
- 增加了“镉含量”的测定方法(见 6.12.2)；
- 增加了“铬含量”的测定方法(见 6.13.2)；
- 增加了“铅含量”的测定方法(见 6.14.2)；
- 修改了“砷含量”的测定方法(见 6.15, 2009 年版的 4.15)；
- 修改了“出厂检验项目”(见 7.1, 2009 年版的 5.1.2)；
- 修改了“每批产品产量”(见 7.2, 2009 年版的 5.2)；
- 修改了“固体产品包装”(见 9.1, 2009 年版的 7.1.1)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分技术委员会(SAC/TC 63/SC 1)归口。

本标准起草单位：唐山三友志达钙业有限公司、大连市产品质量检测研究院、合肥清清水处理有限责任公司、北京市环境卫生设计科学研究所、中海油天津化工研究设计院有限公司、重庆蓝洁广顺净水材料有限公司、安徽今朝环保科技有限公司、天津理工大学。

本标准主要起草人：王志德、牛金辉、刘咸林、张旭、程伟、丁灵、赵晔、孙稚菁、张永慧、王明冬、李书龙、李梅彤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 23851—2009。

融 雪 剂

1 范围

本标准规定了融雪剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
本标准适用于普通道路、桥梁、高速公路、机场、码头、停车场等公共设施的化雪和除冰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191—2008 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 2430—2008 航空燃料冰点测定法
- GB/T 5750.6—2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
- GB/T 6678 化工产品采样总则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
- GB/T 13025.3 制盐工业通用试验方法 水分的测定
- GB/T 13025.4 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定
- GB/T 18175 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法
- GB/T 23768—2009 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则
- GB/T 23769—2009 无机化工产品 水溶液中 pH 测定通用方法
- HG/T 3696.2 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第 2 部分：杂质标准溶液的制备
- HG/T 3696.3 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第 3 部分：制剂及制品的制备
- HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
- JTG E60—2008 公路路基路面现场测试规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

融雪剂 snow-melting agent

通过降低冰、雪融化温度促使冰、雪融化的化工产品。

3.2

使用浓度 applied concentration

融雪剂实际使用时溶液的质量百分比浓度。

3.3

非氯有机融雪剂 non-chloride organic snow-melting agent

以有机化工产品为主,氯化物含量不超过 1.0% 的融雪剂。

4 分类

4.1 施洒方式分类

按施洒方式不同分为固体播撒类和液体喷洒类。固体播撒类宜造粒,液体喷洒类包括液体融雪剂和配成溶液使用的固体颗粒融雪剂。

4.2 氯化物(Cl^-)含量分类

按融雪剂氯化物含量不同分为氯化物类和非氯化物类。

4.3 使用浓度溶液的冰点分型

按融雪剂使用浓度时溶液的冰点不同分为 I 型和 II 型。冰点在 $-10\text{ }^\circ\text{C} \sim -15\text{ }^\circ\text{C}$ 的融雪剂为 I 型,冰点小于 $-15\text{ }^\circ\text{C}$ 的为 II 型。

5 要求

5.1 外观:颗粒或片状固体、浅色均态液体。

5.2 融雪剂按本标准的试验方法检测应符合表 1 的规定。

表 1

项 目		固 体	液 体
固体溶解速度/(g/min)	≥	6.0	—
相对融雪化冰能力/%	≥	90	
冰点/ $^\circ\text{C}$		供需双方协商	
pH		6.0~10.0	
碳钢腐蚀率/(mm/a)	≤	0.11	
路面摩擦衰减率/%	≤	10	
植物种子相对受害率/%	≤	50	
汞(Hg)/(mg/kg)	≤	1	
镉(Cd)/(mg/kg)	≤	5	
铬(Cr)/(mg/kg)	≤	15	
铅(Pb)/(mg/kg)	≤	25	
砷(As)/(mg/kg)	≤	5	
固体水分 w/%	≤	5	
水不溶物 w/%	≤	5	
氯化物(Cl^-)w/%	非氯化物类 氯化物类	≤ >	1.0

注:汞、镉、铬、铅、砷指标计算时以固体融雪剂干基质量或液体融雪剂原液(未经稀释)质量计算含量。

6 试验方法

警示——本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时须小心谨慎！必要时，需在通风橱中进行。如溅到皮肤或眼睛上应立即用水冲洗，严重者应立即就医。

6.1 一般规定

本标准所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。试验中所用的杂质标准溶液、制剂和制品，在没有注明其他规定时，均按 HG/T 3696.2 和 HG/T 3696.3 的规定制备。

6.2 外观判别

在自然光下,于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。

6.3 融雪剂试验溶液

应以使用浓度来配制试验溶液。使用浓度不确定时，I型融雪剂以18.0%、II型融雪剂以29.0%来配制试验溶液。

6.4 固体溶解速度的测定

6.4.1 仪器设备

6.4.1.1 精密电动搅拌器: 搅拌半径为 2.5 cm。

6.4.1.2 计时器。

6.4.2 试验步骤

称取 40.0 g±0.1 g 试样放入烧杯中, 将搅拌叶置于烧杯中间, 将搅拌器转速调至 100 r/min, 加入 200 mL 水, 立即启动精密电动搅拌器, 并开始计时。待其完全溶解后, 记录所用时间为完全溶解时间。

6.4.3 试验数据处理

固体溶解速度以 γ 计, 数值以 g/min 表示, 按式(1)计算:

式中：

m ——试料质量的数值,单位为克(g);

t —— 试料完全溶解所需要的时间, 单位为秒(s);

60——秒(s)换算为分(min)的常数。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.2 g/min。

6.5 相对融雪化冰能力

6.5.1 试剂或材料

6.5.1.1 氯化钠溶液: 18.0%。

6.5.1.2 二水氯化钙溶液:29.0%。

6.5.2 仪器设备

低温恒温箱:温度能控制在 $-10^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 和 $-15^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

6.5.3 试验步骤

6.5.3.1 冰块的制备

取两个 50 mL 相同直径和高度的烧杯,加入 15.00 mL 水,置于-10 ℃±1 ℃的低温恒温箱中冷冻 3 h, 制备成冰块备用

6.5.3.2 试验

6.5.3.2.1 T型融雪剂融雪化冰能力的测定

分别移取 25.00 mL 融雪剂试验溶液(见 6.3)和氯化钠溶液,于两个 50 mL 烧杯中,置于-10 ℃±1 ℃ 的低温恒温箱中,3 h 后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯,擦干外壁上的水和冰,室温下迅速称量,精确至 0.1 g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出,迅速倒入盛有冰块的烧杯中,然后放回-10 ℃±1 ℃ 的低温恒温箱中。0.5 h 后取出该烧杯,立即倾倒其中液体,室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。氯化钠溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤。

6.5.3.2.2 II型融雪剂融雪化冰能力的测定

分别移取 25.00 mL 融雪剂试验溶液(见 6.3)和二水氯化钙溶液,于两个 50 mL 烧杯中,置于-15 ℃±1 ℃的低温恒温箱中,3 h 后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯,擦干外壁上的水和冰,室温下迅速称量,精确至 0.1 g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出,迅速倒入盛有冰块的烧杯中,然后放回-15 ℃±1 ℃的低温恒温箱中。0.5 h 后取出该烧杯,立即倾倒其中液体,室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。二水氯化钙溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤。

6.5.3.3 试验数据处理

相对融雪化冰能力以 w_1 计, 按式(2)计算:

$$w_1 = \frac{m_0 - m_1}{m'_0 - m'_1} \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中：

m_0 ——未加入融雪剂试验溶液的烧杯和冰块质量的数值,单位为克(g);

m_1 —— 倒出融雪剂试验溶液和融化的冰后, 烧杯和剩余冰块质量的数值, 单位为克(g)。

m'_0 ——未加入氯化钠溶液(Ⅰ型)或二水氯化钙溶液(Ⅱ型)的烧杯和冰块质量的数值,单位为克(g),

m'_1 ——倒出氯化钠溶液(I型)或二水氯化钙溶液(II型)和融化的冰后,烧杯和剩余冰块质量的数值,单位为克(—)。

取平行测定结果的算术平均值为测定时结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于±0.1%

6.6 地点的测定

6.6.1 油剂或材料

圆 GB/T 3430—2008 中第 6 章

6.6.2 仪器设备

同 GB/T 2430—2008 中第 5 章。

6.6.3 试验步骤

同 GB/T 2430—2008 中第 7 章和第 8 章。

6.7 pH 的测定

6.7.1 仪器设备

同 GB/T 23769—2009 中第 7 章。

6.7.2 试验步骤

取融雪剂试验溶液(见 6.3)按 GB/T 23769—2009 的规定进行测定。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于 0.2。

6.8 碳钢腐蚀率

6.8.1 仪器设备

旋转挂片腐蚀试验仪。

6.8.2 测定条件

6.8.2.1 试片:20 号碳钢,符合 GB/T 699 规定,表面积 28.0 cm²。

6.8.2.2 试杯:2 000 mL 烧杯。

6.8.2.3 试液体积与试片面积比:24 mL/cm²~26 mL/cm²。

6.8.2.4 测定温度:40 ℃±1 ℃。

6.8.2.5 试片线速度:0.35 m/s±0.01 m/s。

6.8.2.6 测定周期:48 h。

6.8.2.7 测定试液中不通空气。

6.8.3 试验步骤

按 GB/T 18175 规定的方法进行测定。

6.9 路面摩擦衰减率

6.9.1 仪器设备

6.9.1.1 摆式仪。

6.9.1.2 鼓风干燥箱:量程 40 ℃~150 ℃,精度 1 ℃。

6.9.1.3 恒温恒湿箱:温度量程 15 ℃~50 ℃,温度精度 2 ℃;相对湿度量程 30%~95%,湿度精度 2%。

6.9.2 沥青混凝土试块处理

采用玄武岩集料制作的 300 mm×300 mm×70 mm SAM—13b 标准沥青混凝土试块,表面清洗后,置于 45 ℃±1 ℃的鼓风干燥箱中,烘 4 h 后备用。每次试验后,试块应清洗、烘干再用。

6.9.3 试验步骤

6.9.3.1 融雪剂湿基路面摩擦衰减率的测定

6.9.3.1.1 湿基本底抗滑值(BPN)的测定

室温下,将 25 mL 水分数次缓慢均匀地洒在试块表面上,使其保持无径(溢)流的湿润状态,10 min 后按 JTGE60—2008 第 10 章中 T 0964—2008 的规定测定抗滑值,共测定 5 次,每次均需再洒少量水以保持试块被测点的湿润(可见一层薄水膜)。取 5 次重复测定的平均值作为湿基本底抗滑值,保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应小于或等于 3 BPN。

6.9.3.1.2 融雪剂湿基抗滑值测定

以上同一试块在 $45^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 的鼓风干燥箱中烘4 h后取出,冷却2 h后,将25 mL融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在试块表面上,以下操作按6.9.3.1.1中从“使其保持无径(溢)流的湿润状态,……”开始进行操作。

6.9.3.1.3 试验数据处理

融雪剂湿基路面摩擦衰减率以 $M_{\text{湿基}}$ 计, 按式(3)计算:

式中：

$H_{\text{湿基, 融雪剂}}$ —— 融雪剂湿基抗滑值的数值, BPN;

$H_{\text{湿基,本底}}$ ——融雪剂本底抗滑值的数值, BPN。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，保留整数，两次平行测定结果的绝对差值不大于1%。

6.9.3.2 融雪剂半湿基路面摩擦衰减率

6.9.3.2.1 半湿基本底抗滑值的测定

测定烘干试块的抗滑值(不用在试块表面洒水),共测定5次,得到半湿基本底抗滑值,保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应小于或等于3 BPN。

6.9.3.2.2 融雪剂半湿基抗滑值测定

在以上同一试块上,将 25 mL 融雪剂试验溶液分几次缓慢均匀地洒在其表面上,使其保持无径(溢)流的湿润状态,然后将试块置于恒温恒湿箱中,控制 40%±2% 的湿度,在 45 ℃±1 ℃ 的恒温恒湿箱中烘 4 h 后取出,室温下冷却 2 h 后,按 JTGE60—2008 第 10 章中 T 0964—2008 的规定测定抗滑值(不用在试块表面洒溶液),共测定 5 次。取 5 次重复测定的平均值作为融雪剂半湿基抗滑值,保留整数,重复测定的最大值与最小值之差应小于或等于 3 BPN。

6.9.3.2.3 试验数据处理

融雪剂半湿基路面摩擦衰减率以 $M_{\text{半湿基}}$ 计, 按式(4)计算:

$$M_{\text{半湿基}} = \left(1 - \frac{H_{\text{半湿基, 融蟹剂}}}{H_{\text{半湿基, 本底}}}\right) \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

式中：

$H_{\text{半湿基,融雪剂}}$ —— 融雪剂湿基抗滑值的数值, BPN;

$H_{\text{半湿基,本底}}$ ——融雪剂本底抗滑值的数值, BPN。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,保留整数,两次平行测定结果的绝对差值不大于1%。

6.10 植物种子相对受害率

6.10.1 试剂或材料

6.10.1.1 过氧化氢溶液:1+1。

6.10.1.2 草地早熟禾种子。

6.10.2 仪器设备

6.10.2.1 恒温水浴:量程5℃~99℃,精度0.5℃。

6.10.2.2 恒温培养箱:量程5℃~60℃,精度0.1℃。

6.10.2.3 经紫外线灯灭菌处理的发芽盒、定性滤纸和脱脂棉。

6.10.3 试验步骤

选取100粒颗粒均匀、饱满的草地早熟禾种子,将种子在过氧化氢溶液中浸泡2min后用水冲洗干净,然后放入40℃±1℃的水中浸泡约20min。

将浸泡好的种子取出,沥干,均匀平铺在垫有定性滤纸和脱脂棉的发芽盒内。I型融雪剂试验溶液(见6.3)按1+39稀释,II型融雪剂试验溶液(见6.3)按1+69稀释。将稀释后的融雪剂试验溶液湿润种子、定性滤纸和脱脂棉,但不应使种子被溶液浸泡。盖上发芽盒上盖,置于24℃±1℃的恒温培养箱中培养,并保持种子及定性滤纸的湿润,干燥时及时适量加水。12d后观察、记录种子发芽数量,以幼芽达到种子一半长度为发芽。用同样的方法以水代替融雪剂试验溶液进行对照试验。

该试验每个处理作4次平行测定。

6.10.4 试验数据处理

融雪剂试验溶液处理和对照试验的发芽率以f计,按式(5)计算:

$$f = \frac{N_{\text{芽}}}{100} \times 100\% \quad \dots \dots \dots (5)$$

式中:

$N_{\text{芽}}$ ——各次试验的发芽数;

100——每个平行试验培养种子数。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,计算结果保留至整数。重复试验测定结果的最大允许差值满足表2要求时,继续进行以下计算。否则应重新进行试验。

表 2

发芽率/%	最大允许差值/%	发芽率/%	最大允许差值/%
99	5	89~90	12
98	6	87~88	13
97	7	84~86	14
96	8	81~83	15
95	9	78~80	16
93~94	10	73~77	17
91~92	11	67~72	18

表 2(续)

发芽率/%	最大允许差值/%	发芽率/%	最大允许差值/%
56~66	19	13~14	13
51~55	20	11~12	12
46~50	20	9~10	11
35~45	19	7~8	10
29~34	18	6	9
24~28	17	5	8
21~23	16	4	7
18~20	15	3	6
15~17	14	2	5

平均发芽率以 F 计, 按式(6)计算:

$$F = \frac{\sum_{i=1}^4 f}{4} \quad (6)$$

式中:

f ——平行试验个数;

f ——发芽率;

i ——平行试验序数。

结果保留至整数。

相对种子受害率以 S 计, 按式(7)计算:

$$S = \frac{F_{\text{对照}} - F_{\text{融雪剂}}}{F_{\text{对照}}} \times 100\% \quad (7)$$

式中:

$F_{\text{对照}}$ ——对照试验种子平均发芽率;

$F_{\text{融雪剂}}$ ——融雪剂溶液处理种子平均发芽率。

结果保留至整数。

6.11 汞含量的测定

6.11.1 冷原子吸收法

6.11.1.1 原理

在酸性介质中, 试样中汞被还原剂还原成原子态。通过气流带出汞, 进入石英管内, 在波长为 253.7 nm 处测定汞, 在一定范围内其吸收值与汞含量成正比, 在工作曲线上查得汞含量。

6.11.1.2 试剂或材料

6.11.1.2.1 盐酸。

6.11.1.2.2 硝酸-重铬酸钾溶液: 称取 5.0 g 重铬酸钾(优级纯)溶于水中, 加入 5 mL 硝酸(优级纯), 用水稀释至 100 mL。

6.11.1.2.3 氯化亚锡溶液: 100 g/L。

6.11.1.2.4 汞标准储备溶液 A: 1 mL 溶液含汞(Hg)1.0 mg

6.11.1.2.5 梅标准储备溶液 B: 1 mL 溶液含汞(Hg)0.1 mg, 用移液管移取 10 mL 梅标准储备溶液 A, 置于 100 mL 容量瓶中, 用硝酸-重铬酸钾溶液稀释至刻度, 摆匀。此溶液即用现配。

6.11.1.2.6 梅标准溶液:1 mL 溶液含梅(Hg)0.001 mg,用移液管移取 1 mL 梅标准储备溶液 B,置于 100 mL 容量瓶中,用硝酸-重铬酸钾溶液稀释至刻度,摇匀。此溶液即用即配。

6.11.1.2.7 水:符合 GB/T 6682—2008 二级水规格

6.11.1.3 仪器设备

原子吸收分光光度计·配有汞空心阴极灯·冷原子蒸气发生装置

6.11.1.4 试验步骤

6.11.14.1 试验溶液的制备

称取约 3 g 试样, 精确至 0.000 2 g, 置于 100 mL 烧杯中, 加 50 mL 水溶解, 定量转移到 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 揉匀。

6.11.1.4.2 工作曲线的绘制

分别移取 0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL 汞标准溶液(见 6.11.1.2.6)至 5 个 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此为系列汞标准工作溶液。在每一次测定之前,用汞标准溶液配制系列汞标准工作溶液,其浓度范围应覆盖试验溶液中汞的浓度(必要时将标准溶液稀释)。

打开仪器，并将仪器性能调至最佳状态，用移液管分别移取系列汞标准工作溶液各 5 mL，置于仪器的汞蒸气发生器的还原瓶中。分别加入 1 mL 氯化亚锡溶液，并立即盖紧还原瓶，通入载气，从仪器读数显示的最高点测得其吸光度。

从每个汞标准工作溶液的吸光度中减去试剂空白溶液的吸光度,以汞质量(μg)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

6.11.14.3 试验

移取 5 mL 试验溶液, 置于仪器的汞蒸气发生器的还原瓶中, 以下按 6.11.1.4.2, 从“加入 1 mL 氯化亚锡溶液, ……从仪器读数显示的最高点测得其吸光度”进行操作, 测得数据如下:

同时做空白试验。使用后的毛溶液参见附录A的方法配制一份毛溶液。

注：每次测定以后用水彻底清洗粘在石英管上的氯化亚锡，必要时可用重铬酸钾溶液(5 g/L)清洗一次石英管，再用水洗净。

6.11.1.5 试验数据处理

汞含量以汞(Hg)的质量分数 ω_{Hg} 计,数值以%表示。

46

m :—从工作曲线上查得的试验溶液中干重的百分比浓度。

m_1 ——从工作曲线上查得的试验溶液中汞质量的数值,单位为微克(μg);
 m ——从工作曲线上查得的空白试验溶液中汞质量的数值。

m_0 —从工作曲线上查得的空白试验溶液试剂质量的数值。单位同上。

取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

卷之三

6.12 镉含量的测定

6.12.1 原子吸收法

6.12.1.1 原理

同 GB/T 23768—2009 中第 4 章。

6.12.1.2 试剂或材料

6.12.1.2.1 镉标准溶液:1 mL 溶液含镉(Cd)0.01 mg, 移取 1 mL 按 HG/T 3696.2 配制的镉标准溶液, 置于 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液现用现配。

6.12.1.2.2 水:符合 GB/T 6682—2008 二级水规格。

6.12.1.3 仪器设备

原子吸收分光光度计：配有镍空心阴极灯。

6.12.1.4 试验步骤

6.12.1.4.1 试验溶液的制备

称取约 5 g 试样, 精确至 0.000 2 g, 置于 100 mL 烧杯中, 加 50 mL 水溶解, 定量转移到 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

6.12.1.4.2 试验

移取 4 份 10.00 mL 试验溶液, 分别置于 4 个 100 mL 容量瓶中, 使用乙炔—空气火焰, 在波长 228.8 nm 处将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态, 以下操作按 GB/T 23768—2009 中 7.5.2 从“其中一份不加入被测元素, ……”开始进行操作。

6.12.1.5 试验数据处理

镉含量以镉(Cd)的质量分数 w_3 计, 数值以 mg/kg 表示, 按式(9)计算:

式中：

m_1 ——从工作曲线上查得的试验溶液中镉质量的数值,单位为毫克(mg);

m —— 试料质量的数值, 单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于2 mg/kg。

6.12.2 电感耦合等离子体发射光谱法

按 GB/T 5750.6—2006 中 1.4 的要求进行测定。

6.13 铬含量的测定

6.13.1 原子吸收法

6.13.1.1 原理

同 GB/T 23768—2009 中第 4 章。

6.13.1.2 试剂或材料

6.13.1.2.1 铬标准溶液:1 mL 溶液含铬(Cr)0.01 mg, 移取 1 mL 按 HG/T 3696.2 配制的铬标准溶液, 置于 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液即用即配。

6.13.1.2.2 水·符合 GB/T 6682—2008 二级水规格

6.13.1.3 仪器设备

原子吸收分光光度计，配有铬空心阴极灯

6.13.1.4 试验步骤

移取 4 份 10.00 mL 试验溶液(见 6.12.1.4.1)分别置于 4 个 100 mL 容量瓶中, 使用乙炔—空气火焰, 在波长 357.9 nm 处将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态, 以下操作按 GB/T 23768—2009 中 7.5.2 从“其中一份不加入被测元素……”开始进行操作。

6.13.1.5 试验数据处理

铬含量以铬(Cr)的质量分数 w_{Cr} 计, 数值以 mg/kg 表示。按式(10)计算。

武由

m_1 ——从工作曲线上查得的试验溶液中铬质量的数值，单位为毫克/升。

m ——试料质量的数值，单位为克()。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的差数

6.13.3 完成两个任务的总时间

按 GB/T 5759.2-2007 规定试验。

2-14 / 7-4 ■ ■ ■ ■ ■

3.14.1 ■ ■ ■ ■ ■

1.1 原理

同 GB/T 23768

6.14.1.2 试剂或材料

6.14.1.2.1 铅标准溶液:1 mL 溶液含铅(Pb)0.01 mg

6.14.1.3.2 水管网

4.1.3 仪器设备

原子吸收分光光度法

6.14.1.4 试验步骤

4.1.4.1 试验溶液的制备

量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

6.14.1.4.2 试验

移取 4 份 20.00 mL 试验溶液分别置于 4 个 100 mL 容量瓶中, 使用乙炔—空气火焰, 在波长 283.3 nm 处将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态, 以下操作按 GB/T 23768—2009 中 7.5.2 从“其中一份不加入被测元素, ……”开始进行操作。

6.14.1.5 试验数据处理

铅含量以铅(Pb)的质量分数 w_5 计, 数值以 mg/kg 表示, 按式(11)计算:

式中：

m_1 ——从工作曲线上查得的试验溶液中铅的质量的数值,单位为毫克(mg);

m —— 试料质量的数值, 单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于 5 mg/kg。

6.14.2 电感耦合等离子体发射光谱法

按 GB/T 5750.6—2006 中 1.4 的要求进行测定。

6.15 砷含量的测定

按 HJ 694 的要求进行测定。

6.16 固体水分的测定

按 GB/T 13025.3 的规定进行测定。

6.17 水不溶物的测定

按 GB/T 13025.4 的规定进行测定。

6.18 氯化物含量的测定

按 GB/T 11896 的规定进行测定。

7 检验规则

7.1 本标准采用型式检验和出厂检验。型式检验和出厂检验应符合下列规定：

- a) 要求中规定的所有指标项目为型式检验项目,在正常生产情况下,每3个月至少进行一次型式检验。在下列情况之一时,应进行型式检验:

 - 更新关键生产工艺;
 - 主要原料有变化;
 - 停产又恢复生产;
 - 与上次型式检验有较大差异;
 - 合同规定。

b) 要求中规定的固体溶解速度、相对融雪化冰能力、冰点、pH共四项指标项目为出厂检验项目,应逐批检验。

7.2 生产企业用相同材料,基本相同的生产条件,连续生产或同一班组生产的同一型号、同级别的融雪剂为一批。每批产品不超过 200 t。

7.3 固体产品按 GB/T 6678 的规定确定采样单元数。采样时,将采样器自袋的中心垂直插入至料层深度的 3/4 处采样。将采出的样品混匀,用四分法缩分至不少于 500 g。液体产品采样按 GB/T 6680 的要求进行。将样品分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶或塑料袋中,密封。并粘贴标签,注明生产厂名、产品名称、类别、批号、采样日期和采样者姓名。一份供检验用,另一份保存备查,保存时间由生产企业根据需要确定。

7.4 检验结果如有指标不符合本标准要求,应重新自两倍量的包装中采样进行复验,复验结果即使只有一项指标不符合本标准的要求时,则整批产品为不合格。

7.5 采用 GB/T 8170 规定的修约值比较法判断检验结果是否符合本标准。

8 标志、标签

8.1 融雪剂包装袋上应有牢固清晰的标志,内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、类别、型号、净含量、批号或生产日期、保质期、本标准编号及 GB/T 191—2008 第 2 章中规定的“怕晒”“怕雨”标志。

8.2 每批出厂的融雪剂都应附有质量证明书,内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、类别、型号、净含量、批号或生产日期、保质期、本标准编号。

9 包装、运输、贮存

9.1 固体产品采用塑料编织袋包装:内包装采用单层聚乙烯塑料薄膜袋,封口时先排出空气,内袋分别用维尼龙绳或其他质量相当的绳人工扎口,或用与其相当的其他方式封口;外包装采用塑料编织袋,外袋用维尼龙绳或其他质量相当的线缝口,缝线整齐,针距均匀,无漏缝和跳线现象。每袋净含量为 25 kg,或根据用户要求协商确定包装净含量。液体产品由生产厂家根据用户要求协商确定包装容量和方式。

9.2 融雪剂在运输过程中,防止日晒、雨淋、受潮。

9.3 融雪剂应贮存在通风、阴凉、干燥的库房内,防止日晒、雨淋、受潮。

9.4 融雪剂在符合本标准包装、运输、贮存条件下,自生产之日起保质期为 12 个月。逾期检验合格,仍可继续使用。

附录 A
(资料性附录)
处理汞废液的方法

A.1 原理

在碱性介质中,用过量的硫化钠沉淀汞,用过氧化氢氧化过量的硫化钠,防止汞以多硫化物的形式溶解。

A.2 试剂或材料

A.2.1 氢氧化钠溶液:400 g/L。

A.2.2 硫化钠($\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$)。

A.2.3 过氧化氢溶液:30%。

A.3 处理步骤

将汞废液收集于约 50 L 的容器中,当汞废液约 40 L 时,依次加入 400 mL 氢氧化钠溶液、100 g 硫化钠,摇匀。10 min 后缓慢加入过氧化氢溶液 400 mL,充分混合,放置 24 h 后将上部清液排入废水中,沉淀物转入另一容器中,由专人进行汞的回收。

上述操作中所用试剂均为工业级。

中华人民共和国
国家标准
融雪剂

GB/T 23851—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 32 千字
2017年9月第一版 2017年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-57830 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 23851-2017

打印日期: 2017年9月20日 F007